

دومین همایش ملی

و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۳



همدان
دانشگاه شهید مفتاح

چاپ پارچه با رنگهای طبیعی با روش دوستدار محیط زیست

سودابه حاج احمدی^{۱*}، آرتین مارکوسیان^۲

^۱ عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، s-hajahmadi@iaun.ac.ir (تلفن 03312291111)

^۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

امروزه استفاده از روشها و تکنیکهای ویژه در صنعت نساجی به ویژه چاپ پارچه که بتوانند تا حد ممکن مشکلات زیست محیطی کمتر و کاربرد ساده ای داشته باشد بسیار مورد توجه است. در این پژوهش در چاپ پارچه پنبه ای با روش سیلک اسکرین روناس و سماق به عنوان یک رنگینه در نظر گرفته شده و برای چاپ بر روی پارچه استفاده شده است تاثیر نوع غلظت دهنده و نقش دندان به روی قدرت رنگی و ثبات نمونه های چاپ شده بررسی شده است، نتایج نشان میدهد استفاده از این رنگها قدرت رنگی قابل قبولی بر روی پارچه ایجاد میکند و نیز از بین غلظت دهنده های مصرفی خمیر چاپ محتوی گوار قدرت رنگی بیشتری از خود نشان داده است، همچنین اندازه گیری ثبات های عمومی مثل نوری، شستشویی و سایشی کالای چاپ شده نشان دهنده این است که استفاده از این رنگها در خمیر چاپ ثبات خوبی بر روی کالا ایجاد کرده است آزمایش ثبات کالا نشان میدهد که از میان دندانهای کاربردی دندان کلرید آهن، رنگ با ثبات و قدرت رنگی بالائی را ایجاد کرده است، به طور کلی و در مقایسه با روشهای مرسوم چاپ باپیگمنت ها و رنگینه های مصنوعی به همراه غلظت دهنده های متداول در چاپ، که پساب سمی و خطرناک ایجاد میکنند، در این روش علاوه بر ثبات بالای رنگ تقریباً هیچ گونه پساب سمی تولید نشده است و پساب حاصل از چاپ عاری از هر گونه مواد مضر برای سلامت انسان و محیط زیست است، بنابراین میتوان از این شیوه به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست برای چاپ استفاده کرد.

واژگان کلیدی: روناس، غلظت دهنده های طبیعی، قدرت رنگی، چاپ، دوستدار محیط زیست

و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۳



سازمان جهاد کشاورزی استان تهران



سازمان ملی باغبانی و باغبانی استان تهران



سازمان ملی باغبانی و باغبانی استان تهران



سازمان ملی باغبانی و باغبانی استان تهران



سازمان ملی باغبانی و باغبانی استان تهران

همدان

دانشگاه شهید مفتاح

۱- مقدمه:

رنگهای طبیعی از زمانهای قدیم به عنوان بخشی از زندگی انسان شناخته شده و کاربرد داشته است. و از آنجا که این رنگها قابل تجزیه بیولوژیکی و تقریباً غیر سمی هستند، امروزه به دلیل اهمیت حفظ محیط زیست، این رنگها در مصارف مختلف به جای رنگهای مصنوعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. (Mongkhlorattanasit et al., 2010:346)

بسیاری از رنگهای طبیعی در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، رنگرزی چرم، چوب و الیاف طبیعی مورد استفاده بوده است، بیشتر این رنگها از بخشهای مختلف گیاهان مثل ساق، ریشه، پوست تنه، برگ و میوه به دست آمده و تنوع رنگی زیادی را ایجاد میکنند. چاپ با استفاده از رنگهای طبیعی در قرن دهم مورد کاربرد بوده است اما با پیدایش رنگهای مصنوعی در سال ۱۸۵۶ و قیمت ارزان و تنوع رنگی و ثبات بالای آنها استفاده از رنگهای طبیعی به شدت کاهش یافت و رنگهای مصنوعی با تنوع رنگی زیاد و قیمت ارزان مورد توجه قرار گرفت اگرچه اخیراً این روند روبه افزایش گذاشته و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این رنگها به عنوان یک منبع درآمد پایدار و یک تجارت سودمند و دائمی و منطبق با محیط زیست مورد توجه شدید قرار گرفته است. هرچند رنگهای طبیعی شید رنگی ملایم تر و کم عمق تری در مقایسه با رنگهای مصنوعی دارند، اما کاربرد این رنگها بر روی پارچه مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. (Samanta & Agarwal, 2009:384)

از آنجا که رنگهای مصنوعی عموماً بر پایه نفت بوده و معمولاً مواد سمی یا سرطانزا به همراه دارند و سازگاری با محیط زیست ندارند از رنگهای طبیعی جایگزین مناسبی میباشند، لذا برای استفاده عملی و قابل کاربرد رنگهای طبیعی مخصوصاً برای چاپ پارچه باید تکنیکی استاندارد و مناسب که نه تنها قابل کاربرد و عملی باشد بلکه قابل تکرار به کار برد تا بتوان از این رنگها چاپ باثباتی بر روی پارچه ایجاد کرد لازم است با در نظر گرفتن روشهای سنتی شیوه های جدید و مناسب تر و نیز علمی تری برای بهینه سازی استفاده از رنگهای طبیعی و باثبات کردن آنها بر روی پارچه به کار برد که منطبق با محیط زیست و قابل اجرا باشد (Hunger, 2003:431). البته بدیهی است که رنگهای طبیعی نمیتوانند به طور کامل جایگزین رنگهای مصنوعی شوند ولی میتوان آنها را در کاربردهای بخصوص و برای کاهش مصرف رنگهای مصنوعی به ویژه رنگهای مصنوعی سمی و خطرناک در نظر گرفت با توجه به خواص خوبی که دارند مثل خواص ضد میکروبی و جلوگیری از رشد قارچ و کپک بر روی پارچه، خاصیت ضد بو بودن که مخصوصاً در رنگرزی با پوست انار این خاصیت بر روی پارچه مشاهده شده است و نیز قدرت نسبتاً بالا برای حفاظت در مقابل اشعه ماورا بنفش و نیز فاضلاب قابل تجزیه و بازگشت به طبیعت که از خواص بسیار مطلوب رنگهای طبیعی محسوب میشود. (Rungruangkitkrai & Mongkhlorattanasit, 2012:1)

امروزه تعداد کمی از شرکت های سازنده رنگ در زمینه رنگهای طبیعی به طور تجاری فعالیت میکنند، و این رنگها را به طور تجاری به بازار عرضه می نمایند، برای مثال کمپانی do la Robbia در سال ۱۹۹۲ در میلان رنگهای طبیعی را که به کمک آب استخراج میشوند مانند اسپرک و قرمز دانه به عنوان رنگهای دوستدار محیط زیست معرفی و تولید کرد. (Hwang & kim, 2008:334)

و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۳



همدان

دانشکده شهید مفتاح

از رنگهای طبیعی برای چاپ پارچه نیز با توجه به خواص خوب آنها میتوان استفاده کرد. استفاده از رنگهای طبیعی برای چاپ پارچه در گذشته مورد توجه بوده است. معمولا بر روی پارچه های پنبه، پشم، ابریشم و کتان میتوان از رنگهای طبیعی سود برد. و نتایج حاصل نشان داده است که کالاهای چاپ شده با این رنگها علاوه بر ثبات رنگی قابل قبول عمق رنگی خوبی نیز داشته اند و از این شیوه به عنوان چاپ با شیوه دوستدار محیط زیست نام میبرند. (karolia et al.,2008:93)

استفاده از دندانه برای رنگهای طبیعی با روشهای مختلف از گذشته مرسوم بوده است دندانه های مختلف میتوانند بر روی پارچه با رنگهای طبیعی شیده های متنوعی را ایجاد کنند و ثبات رنگ را تا حد زیادی بهبود بخشند. معمولا نمکهای فلزی به عنوان دندانه در نظر گرفته میشوند. (Samanta, & Agarwal 2009:384)

از آنجائیکه بسیاری از رنگهای طبیعی پیوند محکمی با لیف ایجاد نمی کنند، معمولا دندانه ها در چاپ یا رنگرزی رنگهای طبیعی نقش زیادی دارد و با ایجاد پیوندهای شیمیایی از یک طرف با رنگ و از طرف دیگر با پارچه برای تثبیت رنگ و بالا بردن ثباتهای عمومی رنگ بر روی لیف، ایجاد تنوع رنگی، جلوگیری از رنگ پریدگی و افزایش عمق و درخشندگی یا تیره کردن رنگ به کار میرود. این تغییرات به نوع فلزی که در دندانه وجود دارد بستگی دارد. (Chavan, 1995:27)

یکی از پر کاربردترین رنگهای طبیعی از قدیم ریشه گیاه روناس است (*Rubia tinctorum*) که مهمترین ترکیب رنگی آن آلیزارین، دی و تری هیدروکسی آنتراکینون، پورپورین و مشتقات آن میباشد به طور سنتی از روناس به همراه دندانه های مختلف برای تولید شیده های رنگی قرمز تا قهوه ای استفاده می شده است و معمولا بر روی پشم، پنبه و ابریشم کاربرد دارد. (Jager et al.,2006:22)

گیاه روناس پراکندگی جغرافیایی وسیعی دارد و در بیشتر مناطق دنیا رشد میکند، و سابقه استفاده از آن به عنوان رنگزا به ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد میرسد، نتایج نشان میدهد که آنتراکینونها که ترکیبات اصلی ریشه روناس هستند، علاوه بر قدرت رنگزائی، خاصیت آنتی اکسیدان داشته و در امروزه در پزشکی نیز به آن توجه زیادی شده است، به عنوان ترکیبات ضد قارچ و باکتری، ضد سرطان و در درمان بیماریهای پوستی نیز کاربرد زیادی دارد. (Recep et al., 2014:154)

سماق (*Rhus*) گیاهی است با بیش از ۲۵۰ گونه گیاهی مختلف که در بیشتر مناطق دنیا رشد میکند و سابقه طولانی در مصارف خوراکی، پزشکی و داروئی دارد، این گیاه به خصوص به دلیل داشتن خاصیت ضد میکروبی بالا بسیار مورد توجه است، سماق به عنوان منبعی از پلی فنل شناخته میشود و مقدار زیادی ترکیبات تانن دار نیز در ساختار شیمیایی آن وجود دارد (آبسترکت ۱.۲) گللهای سماق به صورت دسته ای و در انتهای ساقه اصلی وجود داشته که به میوه کوچک و گردی تبدیل میشوند و این بخش در مصارف مختلف و از جمله در رنگرزی کاربرد دارد، این گیاه به طور وحشی در مناطق وسیعی از ایران میروید و تمام قسمتهای گیاه از جمله میوه آن حاوی مقادیر قابل توجهی تانن (گالوتانن) میباشد، آنتو سیانین ها و چربی های ثابت به عنوان مواد اصلی تشکیل دهنده میوه سماق میباشد. (احمدیان عطاری و همکاران، ۱۳۸۶:۱)

غلظت دهنده ها که به عنوان یکی از مهمترین مواد مورد استفاده در خمیر چاپ به شمار میروند، در شتشوی بعد از چاپ و تثبیت پارچه از پارچه زوده میشوند. بسیاری از غلظت دهنده های امولسیون یا مصنوعی که در چاپ مرسوم هستند علاوه بر مشکل ایجاد آتش سوزی سمی و خطرناک نیز هستند، نوع طبیعی آنها مانند کتیرا، نشاسته یا گوار که از صمغ گیاهان یا آرد دانه برخی از گیاهان استخراج میشوند میتوانند در چاپ مورد استفاده قرار گیرند. (توانائی، ۱۳۸۶:۱۹)

و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۳



همدان
دانشکده شهید مفتاح

در این پژوهش از غلظت دهنده های طبیعی به جای غلظت دهنده های مصنوعی و امولسیون که ارزان و مرسوم در چاپ میباشند استفاده شده است، این غلظت دهنده ها علاوه بر عدم آلودگی محیط کار و خطر آتش سوزی باعث سمی کردن پساب چاپ و ایجاد مشکلات زیست محیطی نمیشوند و قابل تجزیه و بازگشت به طبیعت نیز میباشند.

۲- مواد و روش انجام آزمایشات:

روناس و سماق مصرفی در این تحقیق با درجه تجاری مورد استفاده قرار گرفت
پارچه پنبه ای صد در صد که آهار گیری و شتشو و خشک شده طبق روش استاندارد با وزن 150 gr/m.
غلظت دهنده های مصرفی عبارتند از : کتیرا با غلظت ۸ درصد، سدیم آلجینات ۶ درصد و گوار هندی با غلظت ۶ درصد که همگی با درجه صنعتی مورد استفاده قرار گرفت.
دندانهای مورد استفاده : سولفات مضاعف آلومنیوم و پتاسیم یا زاج سفید ($KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$)، کلرید آهن ($FeCl_2$)، تانیک اسید ($C_{14}H_{10}O_9$) و کلرید قلع ($SnCl_2 \cdot 2H_2O$) با درجه خلوص آزمایشگاهی مربوط به شرکت مرک.
ترکیبات دیگر مورد استفاده شامل اوره و دی سدیم فسفات با درجه آزمایشگاهی

1-2- روش کار:

روناس و سماق هر کدام با وزن ۶ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر آب جوشانده میشود و زمان استخراج ۴۵ دقیقه با $ph=7$ میباشد بعد از آن محلولها صاف میشوند و سپس مجددا جوشانده تا حجم محلول نهائی به ۷ میلی لیتر برسد ، و از آن برای تهیه خمیر چاپ استفاده میشود.

خمیر چاپ برای انجام آزمایشات چاپ سیلک بر روی پنبه طبق نسخه زیر تهیه و مورد استفاده قرار گرفت:

جدول شماره (۱) مقادیر و مواد مورد استفاده در خمیر چاپ

Xgr	رنگ طبیعی
600 gr	غلظت دهنده
50 gr	اوره
20 gr	دی سدیم فسفات
30 gr	دندان
Y gr	بالانس
1000 gr	مجموع

و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۳



سازمان حفاظت محیط زیست ایران



سازمان ملی تحقیقات محیط زیست ایران



سازمان ملی تحقیقات بهداشت محیط زیست ایران



سازمان ملی تحقیقات بهداشت محیط زیست ایران



سازمان ملی تحقیقات بهداشت محیط زیست ایران

همدان

دانشگاه شهید مفید

نمونه بعد از چاپ به روش بخار داغ ۱۳۰ درجه به مدت ۳۰ دقیقه تثبیت شده و سپس آبکشی با آب گرم و سرد برای جدا کردن مواد جذب نشده انجام و در نهایت با محلول ۲ گرم بر لیتر دترجنت آنیونی برای مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۵۰ درجه عمل شده و با آب سرد آبکشی میشوند و برای مراحل بعدی مورد استفاده قرار میگیرد.

۲-۲- نحوه ارزیابی نمونه های مورد آزمایش:

نمونه های چاپ شده بر اساس روشهای استاندارد مورد آزمایش قرار گرفته و ثبات شتشویی و مالشی آنها تعیین بر اساس استاندارد SDC 1995 بررسی گردیده است

قدرت رنگی نمونه ها ی چاپ شده به وسیله نسبت k/s با تکنیک انعکاسی و مطابق شیوه استاندارد (Judd & Wyszecski 1975) ارزیابی گردید.

در تحقیق حاضر چاپ الیاف طبیعی با استفاده از خمیر چاپ دوستدار محیط زیست انجام شده است برای بررسی قابلیت استفاده از روناس و سماق به عنوان دو رنگ ارزان و در دسترس با کمک غلظت دهنده های مختلف این آزمایشات انجام گرفته بر روی پارچه پنبه به کار گرفته شده است، روش چاپ به صورت سیلک اسکرین انجام شده است و روش دندان همزمان برای چاپ پارچه استفاده شده است.

3- نتایج و بحث

نتایج حاصل از آزمایشات قدرت رنگی نمونه ها و ثبات آنها بعد از تثبیت و شتشو به شرح زیر میباشد:

3-1- تاثیر نوع غلظت دهنده:

نتایج حاصل از چاپ بر روی نمونه ها با دو رنگ سماق و روناس و استفاده از سه غلظت دهنده ی طبیعی در جدول شماره دو گردآوری شده است. در این بخش جهت چاپ بر روی پارچه پنبه ای از دندان کلرید آهن استفاده شده است و نتایج حاصل از قدرت رنگی آن با سه غلظت دهنده کتیرا و گوار و آلجینات در جدول شماره ۲ آورده شده است

جدول شماره (۲) مقادیر k/s برای هر یک از غلظت دهنده های مصرفی

غلظت دهنده رنگ	آلجینات	گوار	کتیرا
روناس	۳.۷	۴.۱	۳.۶

و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۳



سازمان جهاد کشاورزی استان تهران



سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران



اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران



اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران




ارژنان محیط زیست گلستان

همدان
دانشکده شهید مفتاح

سماق	۳.۶	۳.۸	۳.۴
------	-----	-----	-----

نتایج حاصله نشان داد که از بین غلظت دهنده های طبیعی به کار گرفته شده گوارا بیشترین قدرت رنگی را ایجاد کرده است و این نتیجه برای هر دورنگ سماق و روناس برای پنبه حاصل شده است. همچنین غلظت دهنده کتیرا کمترین قدرت رنگی را بر روی پارچه پنبه ای ایجاد کرده است و برای رنگ سماق نیز مقادیر مشابه حاصل شده است که در جدول مزبور مشاهده میگردد، شکل ۱ نمودار رسم شده قدرت رنگی در مقابل انواع غلظت دهنده ها برای رنگ روناس را نشان میدهد.



3-2-تاثیر نوع دندانه:

دندانه های مختلفی که در این تحقیق استفاده شدند در خمیر چاپی که در آن مقدار ۳۰ گرم در هر کیلو گرم دندانه وجود داشت در این بخش کلیه خمیرهای چاپ مصرفی با استفاده از غلظت دهنده گوار تهیه و سپس بر روی پارچه چاپ زده شد و مقادیر قدرت رنگی

و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۳



سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



سازمان تعلیم، تربیت و ورزش



سازمان حفاظت محیط زیست



سازمان جهاد کشاورزی



سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

همدان
دانشکده شهید مفتاح

بدست آمده از هر کدام که با نمودار شکل ۲ مشخص شده است، نشان میدهد که بالاترین مقدار k/s در این بخش مربوط به دندان کلرید آهن است. قدرت رنگی روناس با انواع دندانها در این بخش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل در نمودار شکل ۲ نشان داده شده است.



همانطور که از نمودار مشاهده میشود دندان زاج سفید و کلرید قلع قدرت رنگی تقریباً یکسانی را بر روی کالای پنبه ای ایجاد کرده اند، و دندان تانیک اسید کمترین میزان قدرت رنگی بر روی پنبه را دارد.

3-3- اندازه گیری ثبات نمونه های چاپ شده:

نتایج حاصل از اندازه گیری ثبات شستشوئی، سایشی و ثبات نوری نمونه های چاپ شده نشان داد که اضافه کردن دندان در مقایسه با نمونه دندان نشده افزایش ثبات سایشی و شستشوئی را به همراه داشته و ثبات شستشوئی تمام دندانهای استفاده شده خوب بوده است، دندان کلرید آهن بیشترین ثبات سایشی و تانیک اسید کمترین ثبات سایشی را دارد، ثبات نوری دندان قلع نیز در مقایسه با دندانهای استفاده شده در این آزمایش کمترین میباشد.

4- نتیجه گیری:

آزمایشات با دندانها و غلظت دهنده های مختلف نشان داد که علاوه بر اینکه میتوان با استفاده از دندانهای مختلف شیدهای رنگی متفاوتی بر روی پنبه ایجاد کرد، قدرت رنگی متفاوت و ثبات متفاوتی هم میتوان به دست آورد.

و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۳



سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



سازمان آموزش عالی



سازمان تحقیقات، فناوری و نوآوری



سازمان جهاد کشاورزی



سازمان حفاظت محیط زیست

همدان
دانشگاه شهید مفتاح

استفاده از غلظت دهنده های طبیعی و رنگ روناس و سماق بر روی پنبه میتوان چاپ با ثبات و با قدرت رنگی بالا به دست آورد، غلظت دهنده گوار در بین غلظت دهنده های انتخاب شده بیشترین قدرت رنگی را ایجاد میکند این غلظت دهنده از آرد دانه های گیاهی به دست می آید و قابلیت تجزیه و برگشت به محیط زیست را دارد. و دندان کلرید آهن نیز علاوه بر قدرت رنگی بالاتر ثبات قابل قبولی هم ایجاد کرده است، عموماً در رنگرزی با رنگهای گیاهی نمکهای آهن به عنوان دندان باعث تیره شدن رنگ و عمیق تر شدن آن میشوند، به طور کلی ثبات های عمومی کالای پنبه ای با دندان های استفاده شده و رنگ روناس و سماق از خیلی خوب تا خوب بوده است. بنابراین با استفاده از این روش چاپ پارچه علاوه بر عدم ایجاد مشکلات زیست محیطی و عدم استفاده از مواد سمی و سرطانزا میتوان با استفاده از دندان مناسب و غلظت دهنده طبیعی شید رنگی مطلوب و ثبات قابل قبولی نیز حاصل کرد.

5-مراجع و منابع:

- ♦ احمدیان عطاری محمد مهدی ، امین غلامرضا ، فاضلی محمد رضا ، جمالی فر حسین ،مروری بر اثرات ضد میکروبی میوه سماق (Rhus Coriaria L.)، فصلنامه گیاهان دارویی، ۱۳۸۶، دوره اول، شماره ۲۵، ۹-۱.
- ♦ توانائی حسین، (۱۳۸۶)، چاپ در صنعت نساجی، ۱۳۸۶ مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.
- ♦ Chavan, R.B., Revival of natural dyes a word of caution to environment, Colourage, (1995), No4, 27-30.
- ♦ Hunger K., (2003), Industriail Dyes, WILEY-VCH, Germany.
- ♦ Hwang E.L., Lee Y.H., Kim H.D., Dyeing fastness and decolorizing properties of cotton, silk, and wool fabrics dyed with gardenia, coffee sludge, Cassia tora and pomegranate extracts, Fibers and Polymers, (2008), Vol 9, No 3, 334-340.
- ♦ Jager, I., Hafner, C., Welsch, C., Schneider, Iznaguen, H. Westendorf J., The mutagenic potential of madder root in dyeing processes in the textile industry , Mutation Research, (2006), 22-29.
- ♦ Judd, D.B., Wysezchi, G., (1975), Color in Business, Science and Industry, 3rd ed., Wiley, New York.
- ♦ Karolia ,A., Buch, H., Ajarkh the resist printed fabric of Gujarat, Indian Journal of Treditional Knowledge, (2008), Vol 7, No1, 93-97.
- ♦ Mongkholrattanasit R., Krystnfek J., Wiener J., Dyeing and fastness properties of natural dyes extracted from Eucalyptus leaves using padding techniques, Fibers and Polymers (2010), vol11.No3, 346-350.
- ♦ Recep, K., Emine, T., Gökhan, E., Dyeing Properties and Analysis by Rp-Hplc-Dad of Silk Fabrics Dyed with Madder (Rubia tinctorum L.), Textile Science & Engineering, (2014), 154-159.
- ♦ Rungruangkitkrai N., Mongkholrattanasit R., Eco friendly of textile dyeing and printing with natural dyes ,RMUTP International Textile and fashion conference, (2012), Thailand.
- ♦ Samanta A.K., Agarwal P., Application of natural dyes on textile, Indian Journal of Fieber & Textile Research, (2009), Vol 34, No 4, 384-399.